

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



## BETONGLOOK

Mikrosement for vegg. Påføres som maling.

### Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di BetongLook er en mikrosement som påføres som maling på vegg, og er bygget opp av hvit spesialsement, finmalt marmorsten og tilsetningsstoffer. Hey'di BetongLook blandes med vann og gir en overflate med et matt betonguttrykk med fargenyanser. Hey'di BetongLook kan benyttes på vegger av keramiske fliser, tre, gips, puss, tegl m.m., både inne og ute. Ved bruk på bad skal det være fullverdig membran bak.

### Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Til utbedring av sår, skader og ujevne underlag benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget. Sugende underlag primes med Hey'di Fasadeprimer. Primeren skal tørke i min. 3 timer før Hey'di BetongLook påføres. Ikke sugende underlag trenger ingen priming.

### Utblanding - Bruksmåte

Hey'di BetongLook blandes med rent vann, 1 liter til 2,2 kilos spann, og det skal benyttes drill med blandevisp. Det anbefales ikke å dele spannet i flere blandinger da dette vil gi en dårligere blanding av produktet og fargeforskjeller.

**NB: Blandetid 2 minutter til klumpfri masse, la massen stå i ca. 4-5 minutter, og rør om på nytt i ca. 1 minutt. Når malingen begynner å sette seg, ikke tilsett mer vann, men rør opp malingen på nytt og malingen vil få en bedre konsistens.**

Vannmengden kan reduseres avhengig av hvilket uttrykk som ønskes. Påføring foretas med en bred, kraftig pensel (Rulle anbefales ikke). Blandingen skal være lett å påføre, men skal ikke renne. Man vil aldri få 2 like overflater med Hey'di BetongLook.

Denne matte malingen vil gi forskjellig uttrykk ut ifra hvordan man stryker på malingen. Om man velger å kryssstryke, legge den horisontalt eller vertikalt. Det vil alltid bli fargenyanser i Hey'di BetongLook, den skal ha et fargespill i de nyansene man velger. Påføres fra hjørne til hjørne og pass på og hele tiden påføre malingen "vått-i-vått" (ikke avslutt midt på veggen for å fortsette senere, dette vil gi fargeforskjell, flekking vil også synes).

Normalt gir ett strøk ønsket overflate, skal flere strøk påføres vent i ca. 3 timer før det primes på nytt (alt. kan veggen fuktes med vann før maling av neste strøk).

Anvendelsestemperaturen skal være på min. +10 °C, dette gjelder også underlaget. Unngå å stryke Hey'di BetongLook på varm mur eller i sterkt solskinn. Brukstid er ca. 60-90 minutter. Redskap rengjøres med vann.

### Forbruk

0,2-0,4 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. strøk.

### Tørketid

Hey'di BetongLook herder på ca. 3 timer avhengig av temperatur.

### Etterbehandling

Hey'di Top brukes som sluttbehandling der det kan bli vannsøl, eller for et lettere renhold av overflaten.

Hey'di Top skal tynnes med vann før påføring. På første strøk blandes 1 del Hey'di Top med 2 deler vann. På de neste strøkene blandes 1 del Hey'di Top med 1 del vann. Hey'di Top anbefales påført i minst to tynne strøk med en korthåret rulle, (stryking med microfiberklut kan gi slipemerker i overflaten). Hey'di Top gir en blankere overflate og en annen opplevelse av fargen.



### TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... 1 l / 2,2 kg  
Materialforbruk: ..... 0,2-0,4 kg/m<sup>2</sup>  
Største kornstørrelse: ..... 70 µm  
Brukstid: ..... ca. 1 time

### PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

Granitt ..... 373  
Betong ..... 374  
Skifer ..... 375  
Lava ..... 376

GTIN nr:

Granitt ..... 7054150003735  
Betong ..... 7054150003742  
Skifer ..... 7054150003759  
Lava ..... 7054150003766

Nobb nr:

Granitt ..... 52667353  
Betong ..... 52667383  
Skifer ..... 52667402  
Lava ..... 52667417

Revisjonsdato: 19.05.20



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE [WWW.HEYDI.NO](http://WWW.HEYDI.NO)



## Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

## Pakning

2,2 kg spann.

Fargekoden er tilnærmet lik NCS kodene. Det kan imidlertid forekomme mindre fargeforskjeller fra produksjon til produksjon, så disse fargekodene er først og fremst ment som retningsgivende:

Granitt: S 2000-N

Betong: S 3500-N

Skifer: S 5500-N

Lava: S 7500-N



*Fargene er kun retningsgivende. Mindre fargeforskjeller forekommer. Eksakt røtt färggivering kan av trycktekniska skäl ej alltid garanteras.*

