

NT FIBERFILT 80GR

BÅND OG DUK

VARENØ: 6280, 6282, 6288.

- **Produktbeskrivelse**

NT Fiberfilt er spunnet bånd eller duk av polypropylen (PP). NT Fiberfilt leveres i 2 kvaliteter, 50 g/m² og 80 g/m², enten som bånd 10cm x 25m eller duk 1m x 10 m eller 1m x 100m.

- **Bruksområde**

NT Fiberfilt benyttes sammen med smøremembran for å fuktsikre vannpåkjennte områder, f. eks. gulv og vegg i våtrom, plateskjøter, skruerull og overgang gulv og vegg før disse kles med keramiske fliser eller naturstein. NT Fiberfilt besørger at man oppnår den nødvendige tykkelse på membransjiktet og dermed tilstrekkelig vanntetthet samt at denne tykkelsen blir jevn over hele flaten.

- **Forarbeid**

Underlaget forberedes til påføring av membran i henhold til membranleverandørens anvisning, normalt bør sugende underlag primes før membran påføres.

- **Bruksmåte**

Membran påføres i tilstrekkelig mengde på området som skal fuktsikres. NT Fiberfilt legges i den våte massen og et nytt, fylldig strøk membran påføres omgående. Påse at det første strøket med membran ikke påføres et for stort område i forhold til at man får lagt NT Fiberfilt i våt membran. Membranen skal trekke inn i NT Fiberfilt slik at tilstrekkelig og jevn tykkelse oppnås.



NT FIBERFILT 80GR**BÅND OG DUK****VARENØ: 6280, 6282, 6288.**

Karakteristika	Spesifikasjon	Testmetode/norm
Egenskaper		
Innhold	Hvitt fiberfilt bånd eller duk av spunnet polypropylenfiber (PP)	Visuell
Produkt type	K35900 Andre konstruksjonsmaterialer.	
Tykkelse	0,40 (± 0,03mm)	
Egenvekt i gram per kvadratmeter	80 (± 3gm)	
Lukt	Ingen.	
Temperaturbestandighet / brukstemperatur	-20 °C til + 70 °C	Flammepunktmetode COC, ASTM D-92.
Flammepunkt	>400 °C	
Holdbarhet	Ubegrenset	
Bruddstyrke/forlengelse	Lengderetning ca. 50%	
Bruddanvisning/strekfasthet	125N	
Vannløselighet	Uløselig	
From	Fast	
Oppbevaring og håndtering	Oppbevaring og håndtering oppbevares på et kjølig , godt ventilert sted. Beskytt materiale fra direkte sollys.	

Identifikasjon av produkt og ansvarlig firma

Produsent:	Sakshi International Backside G.N.E. College, Sidehwan Canal Road, Isher Nagar, Ludhiana-141006 Pinjab INDIA Telefon: +91 161 2495121 Fax: +91 161 2502121 www.sakshiimpex.com E-post info@sakshigroup.org
Databladet utarbeidet av	Nordic Tools AS
Ansvarlig	Nordic Tools AS
Importør	Nordic Tools AS, Strømsveien 314, 1081 Oslo, Norge Telefon: 22 30 40 70 - Faks: 22 30 40 80 E-post: post@nordictools.no +47 22 59 13 00.
Giftinformasjonen	+47 22 59 13 00.
Sikkerhetsdatablad (eget dokument)	I henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20 May 2010
Testrapport (eget dokument)	TÜVRheinland - no: IND/BLR/CH/2013/2677